

Technische Daten	Norm	Aquawall
Maße & Gesamtdicke		2600 x 900 x 5 mm
Gewicht		ca. 9000 g/m ²
Brandverhalten	EN 13501-1	E
Chemikalieneinwirkung		gute Beständigkeit
Dickenquellung 24h		0 %
Nutzschicht		Hochstrapazierfähige PU-Beschichtung (0.30 mm)
Feuchtraumeignung		Ja
Formaldehydabgabe	EN 12149	< BG
Migration bestimmter Elemente	EN 12149	< BG
VCM	EN 12149	< BG

BG = Bestimmungsgrenze

